


YS再生ボード

再生材ポリエチレンの特徴を活かし 今後の環境問題にチャレンジするボード

仕切材 軸受け

プレス加工

NC加工 に最適



特徴 耐油性・耐寒衝撃・表面硬度・高剛性・摺動性(滑りやすさ)・撥水性

◆規格サイズ

厚み	サイズ	梱包単位	比重	自重(kg)
5mm (黄)	220 x 2000	10枚	0.485	1.07
5mm (黒)	220 x 2000	10枚	0.485	1.07
10mm (黄)	220 x 2000	5枚	0.485	2.14
10mm (黒)	220 x 2000	5枚	0.485	2.14

◆測定結果

評価項目	方向	再生ボード5 mm	再生ボード10 mm
材質	-	HDPE100%	HDPE100
厚さ【mm】	-	4.81	9.96
見掛密度【kg/m ³ 】	-		535
曲げ弾性率【MPa】	MD	333	360
	TD	240	276
曲げ強度【MPa】	MD	7.7	11.8
	TD	5.7	8.4

ご注意:記載されたデータは測定値であり製品の品質を保証するものではありません